

NORMY KLASYFIKOWANIA FARB WEWNĘTRZNYCH

Norma PN-EN 13300 dzieli farby na 5 klas

(w zależności od ubytku grubości startej powłoki po odpowiedniej ilości cykli)

NORMA PN-EN 13300	
Klasa 1	<5 μ m po 200 cyklach szorowania
Klasa 2	\geq 5 μ m i <20 μ m po 200 cyklach szorowania
Klasa 3	\geq 20 μ m i <70 μ m po 200 cyklach szorowania
Klasa 4	<70 μ m po 40 cyklach szorowania
Klasa 5	\geq 70 μ m po 40 cyklach szorowania

Norma PN-C 81914 dzieli farby na 3 rodzaje

NORMA PN-C 81914	
Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)	\leq 70 μ m po 200 cyklach szorowania
Rodzaj II (odporne na mycie)	\leq 70 μ m po 40 cyklach szorowania
Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho)	brak śladu lub śladowa ilość pigmentów na tkaninie